



ÜRÜN BİLGİ FORMU

UKS MASSIMO EXTRA EP5000



TS EN 13969/TS EN 13707

BİLEŞİM	SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı elastomerik bitüm; termoplastik kauçukların ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitümü			
UYGULAMAALANI	Temel bohçalama, hafif metal ve prefabrik çatılarda, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzlarında kullanılır. Tip T			
UYGULAMA METODU	Şalumo ile uygulanır. Uygulama broşürüne bakınız.			
ÜST YÜZEY KAPLAMA	Polietilen Film			
ALT YÜZEY KAPLAMA	Polietilen Film			
DONATI TİPİ	Polyester			
DEPOLAMA	Direkt gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız.			
EKOLOJİK BİLGİLER	İnsan ve çevre açısından özel bir tehlike içermez.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
GÖRSEL KUSURLAR	TS EN 1850-1	—	—	YOKTUR
UZUNLUK	TS EN 1848-1	metre	(±0,03)	5
GENİŞLİK	TS EN 1848-1	metre	(±0,02)	1
DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA	TS EN 1848-1	10 metre için 20 mm'yi geçmemeli		BAŞARILI
KALINLIK	TS EN 1849-1	mm.	(±0,2)	5.0
BİRİM ALAN KÜTLESİ	TS EN 1849-1	kg/m2	(±0,5)	5,5
SU GEÇİRMEZLİK (Metod B)	TS EN 1928	Tip T 60 kPa'da		BAŞARILI
GRANÜLLERİN YAPIŞMASI	TS EN 12039	—	—	NPD
YANGINA TEPKİ	TS EN 13501-1	SINIF	—	E
EK YERİ DAYANIMI	TS EN 12317-1	N/50mm	(±%30)	1000
ÇEKME DİRENCİ (EN/BOY)	TS EN 12311-1	N/50mm	EN AZ	600/600
KOPMA UZAMASI(EN/BOY)	TS EN 12311-1	%	EN AZ	40/40
DARBEYE KARŞI DİRENÇ (Metod A)	TS EN 12691	mm.	min.	1000
STATİK YÜKLERE KARŞI DİRENÇ	TS EN 12730 (Metod B)	kg.	min.	15
YIRTILMAYA KARŞI DİRENÇ (EN/BOY)	TS EN 12310-1	N	(±%50/±%50)	250/250
DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK	TS EN 1109	°C	max.	(-25)
YAPAY YAŞLANDIRMA DAVRANIŞI Su Geçirgenlik Metod B	TS EN 1296	Tip T 60 kPa'da		BAŞARILI
SU BUHARI GEÇİŞİ	TS EN 1931	(m2.s.Pa)/kg	20 000	
KİMYASAL DAYANIM	TS EN 1847/TS EN 1928	ÜRÜNLERİMİZ SADECE SUYA KARŞI DAYANIKLIDIR		
TEHLİKELİ MADDELER	ÜRÜNLERİMİZ KÖMÜR TOZU VE ASBEST İÇERMEMEKTEDİR			



ISO 9001:2015