



ÜRÜN BİLGİ FORMU

UKS TITANIUM P4000 VİYADÜK



TS EN 13969

BİLEŞİM	APP katkılı plastomerik bitüm; poliolefin veya poliolefin kopolimer bileşiğinin ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitümü.			
UYGULAMA ALANI	Karayollarında, özellikle köprü ve viyadük gibi taşıyıcı sistemin suyun zararlı etkisinden korumak için aşındırıcı tabakanın altında kullanılır.			
UYGULAMA METODU	Şalumo ile uygulanır. Uygulama broşürüne bakınız.			
ÜST YÜZEY KAPLAMA	Mineral İnce Kum			
ALT YÜZEY KAPLAMA	Polietilen Film			
DONATI TİPİ	Polyester			
DEPOLAMA	Direkt gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız.			
EKOLOJİK BİLGİLER	İnsan ve çevre açısından özel bir tehlike içermez.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
GÖRSEL KUSURLAR	TS EN 1850-1	—	—	YOKTUR
UZUNLUK	TS EN 1848-1	metre	±0,03	10
GENİŞLİK	TS EN 1848-1	metre	±0,02	1
DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA	TS EN 1848-1	10 metre için 20 mm'yi geçmemeli		BAŞARILI
KALINLIK	TS EN 1849-1	mm.	±0,2	4
SU GEÇİRMEZLİK(Metod B)	TS EN 1928	Bar		2
YANGINA TEPKİ	TS EN 13501-1	SINIF	—	E
EK YERİ DAYANIMI	TS EN 12317-1	N/50mm	±%25	800
ÇEKME DİRENCİ (BOY)	TS EN 12311-1	N/50mm	min.	1000
KOPMA UZAMASI(BOY)	TS EN 12311-1	%	min.	40
ÇEKME DİRENCİ (EN)	TS EN 12311-1	N/50mm	min.	800
KOPMA UZAMASI(EN)	TS EN 12311-1	%	min.	40
DARBEYE KARŞI DİRENÇ(Metod A)	TS EN 12691	mm.	max.	1500
SABİT YÜKLERE KARŞI DİRENÇ	TS EN 12730 (Metod B)	Kg.	max.	20
YIRTILMAYA KARŞI DİRENÇ (EN/BOY)	TS EN 12310-1	N	±%25	250/250
DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK	TS EN 1109	°C	max.	-10
YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA(<2 mm.)	TS EN 1110	°C	max.	+120
GRANÜLLERİN YAPIŞMASI	TS EN 12039	NPD		
BOYUTSAL KARARLILIK	TS EN 1107-1	%	max.	0,6
YAPAY YAŞLANDIRMA DAVRANIŞI	TS EN 1296/TS EN 1298	BAŞARILI		
	TS EN 1296/TS EN 1109	°C	(-5;+10)	-10
	TS EN 1296/TS EN 1110	°C	(-10;+10)	(+110)
KİMYASAL DAYANIM	TS EN 1847/TS EN 1928	ÜRÜNLERİMİZ SADECE SUYA KARŞI DAYANIKLIDIR		
TEHLİKELİ MADDELER	ÜRÜNLERİMİZ KÖMÜR TOZU VE ASBEST İÇERMEMEKTEDİR			

DÖKÜMAN NO:PR.11-FR.110 YAYIN TARİHİ:04.01.2010 REVİZYON NO:02 REVİZYON TARİHİ: 18.09.2018