



# ÜRÜN BİLGİ FORMU

UKSProof D PLUS 3,5 mm  
(Düşey 3,5 mm)



TS EN 13969

Onaylanmış Kuruluş No: 2765

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |          |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| BİLEŞİM                                | Tek yüz kalıp perde duvarların su yalıtımında kullanılan kendinden yapışkanlı ve dökülen betona mükemmel yapışanSBS (Stiren Butadien Stiren) katkı Elastomerik bitüm; termoplastik kauçukların ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitümü. |                                |          |          |
| UYGULAMA ALANI                         | Genel amaçlı su yalıtımında bodrum katlarında, temel perde duvarlarında ve temellerde uygulanır. Tip A - Tip T                                                                                                                                   |                                |          |          |
| UYGULAMA METODU                        | Kendinden yapışkanlı olup binileri şalumu ile uygulanır. Uygulama broşürüne bakınız.                                                                                                                                                             |                                |          |          |
| ÜST YÜZEY KAPLAMA                      | Taze betona yapışan Mineral kaplama                                                                                                                                                                                                              |                                |          |          |
| ALT YÜZEY KAPLAMA                      | Silikonlu Film                                                                                                                                                                                                                                   |                                |          |          |
| DONATI TİPİ                            | Polyester+Çift donatılı özel keçe                                                                                                                                                                                                                |                                |          |          |
| DEPOLAMA                               | Direkt gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız.                                                                                                                                                                                          |                                |          |          |
| EKOLOJİK BİLGİLER                      | İnsan ve çevre açısından özel bir tehlike içermez.                                                                                                                                                                                               |                                |          |          |
| TEST                                   | METOD                                                                                                                                                                                                                                            | BİRİM                          | TOLERANS | DEĞER    |
| BOY                                    | TS EN 1848-1                                                                                                                                                                                                                                     | metre                          | (-0,03)  | 10       |
| EN                                     | TS EN 1848-1                                                                                                                                                                                                                                     | metre                          | (-0,02)  | 1        |
| DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA                     | TS EN 1848-1                                                                                                                                                                                                                                     | mm.                            | max.     | 20       |
| KALINLIK                               | TS EN 1849-1                                                                                                                                                                                                                                     | mm.                            | ±0,2     | 3,5      |
| SU GEÇİRMEZLİK(Metod B)                | TS EN 1928                                                                                                                                                                                                                                       | kPa                            | 60       | BAŞARILI |
| YANGINA TEPKİ                          | TS EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                    | SINIF                          | —        | E        |
| EK YERİ DAYANIMI                       | TS EN 12317-1                                                                                                                                                                                                                                    | N/50mm                         | min.     | 600      |
| ÇEKME DAYANIMI (BOY)                   | TS EN 12311-1                                                                                                                                                                                                                                    | N/50mm                         | ±100     | 750      |
| KOPMA UZAMASI(BOY)                     | TS EN 12311-1                                                                                                                                                                                                                                    | %                              | ±10      | 45       |
| ÇEKME DAYANIMI (EN)                    | TS EN 12311-1                                                                                                                                                                                                                                    | N/50mm                         | ±100     | 700      |
| KOPMA UZAMASI(EN)                      | TS EN 12311-1                                                                                                                                                                                                                                    | %                              | ±10      | 45       |
| DARBEYE KARŞI DAYANIM(Metod A)         | TS EN 12691                                                                                                                                                                                                                                      | mm.                            | —        | 1000     |
| STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM (Metod B) | TS EN 12730                                                                                                                                                                                                                                      | Kg.                            | —        | 15       |
| YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (EN/BOY)      | TS EN 12310-1                                                                                                                                                                                                                                    | N                              | ±50      | 300/300  |
| DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK           | TS EN 1109                                                                                                                                                                                                                                       | °C                             | min.     | -20      |
| YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA              | TS EN 1110                                                                                                                                                                                                                                       | °C                             | min.     | 100      |
| YAPIŞMA MUKAVEMETİ                     | TS EN 12316-1                                                                                                                                                                                                                                    | N/50mm                         | min.     | 100      |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ                 | TS EN 1931                                                                                                                                                                                                                                       | (m <sup>2</sup> .s.Pa)/kg      | —        | 20.000   |
| YAPAY YAŞLANDIRMA DAVRANIŞI            | TS EN 1296/TS EN 1928                                                                                                                                                                                                                            | kPa                            | 60       | BAŞARILI |
| KİMYASAL DAYANIM                       | TS EN 1847/TS EN 1928                                                                                                                                                                                                                            | SADECE SUYA KARŞI DAYANIKLIDIR |          |          |
| TEHLİKELİ MADDELER                     | ASBEST VE KÖMÜR TOZU İÇERMEMEKTEDİR                                                                                                                                                                                                              |                                |          |          |

