



ÜRÜN BİLGİ FORMU

UKS DYNAMIC EP40K



TS EN 13707

BİLEŞİM	SBS (Stiren Butadien Stiren) katkılı Elastomerik bitüm; termoplastik kauçukların ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitümü.			
UYGULAMA ALANI	Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.			
UYGULAMA METODU	Şalumo ile uygulanır. Uygulama broşürüne bakınız.			
ÜST YÜZEY KAPLAMA	Kırmızı Mineral Kum			
ALT YÜZEY KAPLAMA	Polietilen Film			
DONATI TİPİ	Polyester			
DEPOLAMA	Direkt gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız.			
EKOLOJİK BİLGİLER	İnsan ve çevre açısından özel bir tehlike içermez.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
GÖRSEL KUSURLAR	TS EN 1850-1	—	—	YOKTUR
GRANÜLLERİN YAPIŞMASI	TS EN 12039	%	max.	30
BOY	TS EN 1848-1	metre	±0,1	10
EN	TS EN 1848-1	metre	±0,05	1
DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA	TS EN 1848-1	mm.	max.	20
KALINLIK	TS EN 1849-1	mm.	±0,5	3,5
BİRİM ALAN KÜTLESİ	TS EN 1849-1	Kg/m ²	±0.5	4,5
SU GEÇİRMEZLİK	TS EN 1928 (Metod B)	10 kPa		BAŞARILI
YANGINA TEPKİ	TS EN 13501-1+A1	SINIF	—	E
HARİCİ YANGIN PERFORMANSI	TS EN 13501-5:2016 TSE CEN/TS 1187:2015-02	SINIF	—	B (çatı)-T1
EK YERİ KAYMA DİRENCİ	TS EN 12317-1	N/50mm	±%50	600
ÇEKME DAYANIMI (BOY)	TS EN 12311-1	N/50mm	±%50	800
KOPMA UZAMASI(BOY)	TS EN 12311-1	%	±%50	35
ÇEKME DAYANIM (EN)	TS EN 12311-1	N/50mm	±%50	600
KOPMA UZAMASI(EN)	TS EN 12311-1	%	±%50	35
DARBEYE KARŞI DAYANIM	TS EN 12691 (Metod A)	mm.	max.	700
STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM	TS EN 12730 (Metod A)	Kg.	max.	10
BİTKİ KÖKÜ PENETRASYONUNA DAYANIM	pr EN 13948			NPD
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM	TS EN 12310-1	N/50mm	±%50	150/150
BOYUTSAL KARARLILIK	TS EN 1107-1	%	max.	0.6
DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK	TS EN 1109	°C	max.	-20
YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMAYA MUKAVEMET(<2 mm.)	TS EN 1110	°C	min.	+100
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	TS EN 1931	(m ² .s.Pa)/kg	min.	20.000
YAPAY YAŞLANDIRMA DAVRANIŞI	TS EN 1296/TS EN 1109	°C	0;+10	-20
	TS EN 1296/TS EN 1110	°C	-10;+10	+100
KİMYASAL DAYANIM	TS EN 1847/TS EN 1928	SADECE SUYA KARŞI DAYANIKLIDIR		
TEHLİKELİ MADDELER	ASBEST VE KÖMÜR TOZU İÇERMEMEKTEDİR			

ISO 9001:2015