

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>BAUFLEX</b><br>Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü<br><a href="http://www.uksyapi.com">www.uksyapi.com</a> | <b>ÜRÜN BİLGİ FORMU</b><br><b>BAUFLEX C3000</b><br><br>Onaylanmış Kuruluş No: 2765 |                                |                 |              |
| BİLEŞİM                                                                                             | APP(Ataktik Polipropilen) katkılı Plastomerik bitüm; poliolefin veya poliolefin kopolimer bileşiğinin ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitümü.               |                                |                 |              |
| UYGULAMA ALANI                                                                                      | Genel amaçlı su yalıtımında; çatı ve teraslarda ilk ve orta kat örtü olarak uygulanır. Bodrum katlarda, duvar ve temellerde su ve rutubet yalıtımı için uygulanır.    |                                |                 |              |
| UYGULAMA METODU                                                                                     | Şalumo ile uygulanır. Uygulama broşürüne bakınız. Tip A - Tip T                                                                                                       |                                |                 |              |
| ÜST YÜZEY KAPLAMA                                                                                   | Polietilen Film                                                                                                                                                       |                                |                 |              |
| ALT YÜZEY KAPLAMA                                                                                   | Polietilen Film                                                                                                                                                       |                                |                 |              |
| DONATI TİPİ                                                                                         | Cam Tülü                                                                                                                                                              |                                |                 |              |
| DEPOLAMA                                                                                            | Direkt gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız.                                                                                                               |                                |                 |              |
| EKOLOJİK BİLGİLER                                                                                   | İnsan ve çevre açısından özel bir tehlike içermez.                                                                                                                    |                                |                 |              |
| <b>TEST</b>                                                                                         | <b>METOD</b>                                                                                                                                                          | <b>BİRİM</b>                   | <b>TOLERANS</b> | <b>DEĞER</b> |
| GÖRSEL KUSURLAR                                                                                     | TS EN 1850-1                                                                                                                                                          | —                              | —               | YOKTUR       |
| BOY                                                                                                 | TS EN 1848-1                                                                                                                                                          | metre                          | ±0,1            | 10           |
| EN                                                                                                  | TS EN 1848-1                                                                                                                                                          | metre                          | ±0,05           | 1            |
| DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA                                                                                  | TS EN 1848-1                                                                                                                                                          | mm.                            | max.            | 20           |
| KALINLIK                                                                                            | TS EN 1849-1                                                                                                                                                          | mm.                            | ±0,5            | 3            |
| SU GEÇİRMEZLİK                                                                                      | TS EN 1928 (Metod B)                                                                                                                                                  | 60 kPa                         |                 | BAŞARILI     |
| YANGINA TEPKİ                                                                                       | TS EN 13501-1                                                                                                                                                         | SINIF                          | —               | E            |
| EK YERİ DAYANIMI                                                                                    | TS EN 12317-1                                                                                                                                                         | N/50mm                         | ±%50            | 150          |
| ÇEKME DAYANIMI (BOY)                                                                                | TS EN 12311-1                                                                                                                                                         | N/50mm                         | ±%50            | 300          |
| KOPMA UZAMASI(BOY)                                                                                  | TS EN 12311-1                                                                                                                                                         | %                              | -0;+2           | 2            |
| ÇEKME DAYANIM (EN)                                                                                  | TS EN 12311-1                                                                                                                                                         | N/50mm                         | ±%50            | 200          |
| KOPMA UZAMASI(EN)                                                                                   | TS EN 12311-1                                                                                                                                                         | %                              | -0;+2           | 2            |
| DARBEYE KARŞI DAYANIM                                                                               | TS EN 12691 (Metod A)                                                                                                                                                 | mm.                            | max.            | h=300        |
| STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM                                                                        | TS EN 12730 (Metod B)                                                                                                                                                 | kg.                            | max.            | 5            |
| YIRTILMAYA KARŞI DİRENÇ (EN/BOY)                                                                    | TS EN 12310-1                                                                                                                                                         | N                              | ±%50            | 100/100      |
| DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK                                                                        | TS EN 1109                                                                                                                                                            | °C                             | max.            | -10          |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ                                                                              | TS EN 1931                                                                                                                                                            | (m <sup>2</sup> .s.Pa)/kg      |                 | 20.000       |
| YAPAY YAŞLANDIRMA DAVRANIŞI                                                                         | TS EN 1296/TS EN 1928                                                                                                                                                 | 60 kPa                         |                 | BAŞARILI     |
| KİMYASAL DAYANIM                                                                                    | TS EN 1847/TS EN 1928                                                                                                                                                 | SADECE SUYA KARŞI DAYANIKLIDIR |                 |              |
| TEHLİKELİ MADDELER                                                                                  | ASBEST VE KÖMÜR TOZU İÇERMEMEKTEDİR                                                                                                                                   |                                |                 |              |

**TS EN 13969/ TS EN 13707**

**ISO 9001:2015**

|